

Prodotto	<u>GRAFFLESS KEEP CLEAN</u>
Codice	408 002 806 – 408 002 807
Foto prodotto	
Descrizione	L'innovativo prodotto Graffless Keepclean è una barriera protettiva antigraffiti da applicare sulle superfici per proteggerle da scritte eseguite con bombolette di vernice spray. Il prodotto è a base di polimeri organici modificati in emulsione acquosa, è pronto all'uso e si applica con pennello o con rullo o con irroratori; la superficie da trattare deve essere pulita e ben asciutta prima del trattamento. Graffless Keepclean colma i pori della superficie trattata creando un film protettivo invisibile, senza impedirne la traspirabilità, una vera e propria barriera repellente agli oli, all'acqua e graffiti. Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità della superficie, indicativamente se ne utilizzano da 50 a 150 g/m² e il tempo di asciugatura è di circa 20 minuti a +20°C. Utilizzi • Pietre naturali di ogni tipo • Mattoni faccia a vista • Calcestruzzo • Blocchetti in cemento • Intonaci decorati (resistenti ai lavaggi con acqua in pressione a caldo) • Graniti • Marmo

Caratteristiche tecniche	• Consistenza: liquido • Colore: bianco latte • Massa volumica (densità): 1 g/cm³ • Conservazione: 12 mesi negli imballi originali • Inflammabilità: non infiammabile • Solubilità: Miscibile in acqua • Tempo di attesa per la rimozione: 20 minuti a +20°C • Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C • Consumo: 50-150 g/m² Confezionamento: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th><th>CONFEZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>408 002 806</td><td>Tanica da 5 L</td></tr> <tr> <td>408 002 807</td><td>Tanica da 25 L</td></tr> </tbody> </table>	CODICE	CONFEZIONE	408 002 806	Tanica da 5 L	408 002 807	Tanica da 25 L
CODICE	CONFEZIONE						
408 002 806	Tanica da 5 L						
408 002 807	Tanica da 25 L						
Modalità di utilizzo	- Applicare il prodotto con idonei pennelli, rulli o irroratori tipo airless sino a rifiuto. - Generalmente è sufficiente una singola applicazione per ottenere un buon risultato, ma nel caso necessiti una seconda applicazione attendere almeno 30 giorni dalla prima applicazione. Dosaggio Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità del substrato. Generalmente si utilizzano da 50 a 150 g/m². Rimozione dei graffiti Per la rimozione dei graffiti è necessario pulire la superficie con un'idro-pulitrice a bassa pressione utilizzando acqua calda a circa 80°C. Dopo la rimozione dei graffiti è necessario ripristinare la protezione applicando nuovamente GRAFFLESS KEEPCLEAN.						
Note	Verificare eventuali variazioni cromatiche seguendo un'applicazione sperimentale su superfici di prova. Assicurarsi che i supporti siano puliti, asciutti e compatti capaci inoltre di resistere alla pressione dell'idro-pulitrice ed agli sbalzi termici causati dall'acqua calda di lavaggio. Conservazione: Il prodotto va conservato in recipienti originali, sigillati, in ambienti freschi, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Evitare il contatto con ossidanti, acidi forti e Sali in genere. In queste condizioni il prodotto è stabile per 12 mesi. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C Smaltimento: Smaltire il prodotto in eccesso secondo le normative locali. I contenitori devono essere risciacquati prima di riciclarli						